

NIDA STANDARD 12,5



Opis:

NIDAstandard 12,5 mm je gips kartonska ploča koja se sastoji od gipsanog jezgra i specijalnog laminiranog kartona kojim su pokrivenе prednja i zadnja površina kao i uzdužne ivice. Prednja površina ploče je bela.

Karakteristike:

Debljina	12,5 mm
Širina	1200mm
Dužina	1000mm/2000mm/2500mm 2600mm/2800mm/3000mm
Ivica	konusna (BA))
Težina *	8,90kg/m ²
Specifična težina *	720kg/m ³
Klasifikacija	ploča tip A
Reakcija na vatru	A2-s1,d0
Toplotna provodljivost	0,25 W/mK
Granica otpornosti na savijanje u uzdužnom pravcu	550N
Granica otpornosti na savijanje u poprečnom pravcu	210N
Pakovanje	60ploča / paleta (1200mmx1000mm)
Cod SAP	dužina 1000 mm 91353 dužina 2600 mm 91424 dužina 2000 mm 91420 dužina 2800 mm 91428 dužina 2500 mm 91422 dužina 3000 mm 91431

* Podaci mogu minimalno varirati

Ploča ispunjava uslove SR EN 520+ A1: 2010. Agrement Tehnic - sistemi otporni na vatru .

Aplikacije :

NIDAstandard 12,5 mm je namenjena za :

- ▶ izradu pregradnih zidova i spuštenih plafona
- ▶ izradu obloge postojećih zidova i plafona
- ▶ ispravku postojećih sistema
- ▶ izradu sistema suve gradnje sa posebnim zahtevima, koji se nalazi u područjima sa maksimalno 60% relativne vlažnosti vazduha

Preporuke za skladištenje i transport ploče :

Visok kvalitet obrade gipsane ploče

NIDAstandard 12,5 mm može se postići

uz sledeće preporuke:

- ▶ Ploče se transportuju rucno korišćenjem bočne ivice kao oslonac ili specijalno prilagođenim transportim sredstvima (kolica , viljuškari , kamioni)
- ▶ Ploče se pakuju na paletama ili drvenim odstojnicima na međusobnoj udaljenosti od oko 50 cm . Tako upakovane ploče treba čuvati na suvim i glatkim površinama . Ovo sprečava oštećenja pri skladištenju (razne vrste deformacija)
- ▶ Skladištenje i montaža se vrši u prostoru sa temperaturnim rasponom između 5 i 40° C i relativnoj vlažnosti vazduha do 60%.
- ▶ Ploče koje su tokom skladištenja upile vlagu, moraju biti potpuno suve pre ugradnje . U tom cilju , ona mora biti

postavljena u uspravnom položaju na ravnom podu uz mogućnost slobodne cirkulacije vazduha.

- ▶ Ne preporučuje se skladištenje na direktnom suncu
- ▶ Pri skladištenju ploča mora se uzeti u obzir nosivost poda .
Na primer :60 ploča **NIDAstandard** debljine 12,5 mm je težine cca. 540 kg/m².

Zaštitne mere :

Ploče **NIDAstandard** 12,5 mm nisu svrstane u kategoriju proizvoda sa visokim stepenom rizika po zdravlje montažera. Montaža ploča mora zadovoljiti relevantne uslove bezbednosti na radu . Preporučuje se da prilikom obrade ploče montažer koristi odgovarajuću zaštitu poput kacige, rukavica i naočare ..

Sertifikat :

Primenjen sistem upravljanja kvalitetom prema standardu SR EN ISO 9001:2008.



Lak za rukovanje i
sečenje



Tehnicke performanse



Trajinost

